



JK WDZ-2H16 UV

热塑型无卤阻燃聚烯烃护套料

产品简介

JK WDZ-2H16 UV 是一款环保、无卤素、阻燃、低腐蚀性和低毒性的热塑型聚烯烃护套料，适用于具有耐候耐紫外要求的单芯、双芯或多芯光缆的护套。该材料具有优异的物理机械性能，良好的阻燃性能、高延伸率、柔软有弹性，加工性能优良。

典型性能

性 能	单 位	典 型 值*	测试方法
密度	g/cm ³	1.42	GB 1033
硬度（邵氏 A）	--	88	GB 531
拉伸强度	MPa	11.6	GB 1040
断裂伸长率	%	330	GB 1040
热变形 80℃×4h	%	26	GB 8815
冲击脆化温度	℃	-40	GB 5470
20℃时体积电阻率	Ω·cm	8.4×10 ¹³	GB 1410
介电强度	MV/m	25	GB 1408
氧指数	%	31	GB 2406
pH 值	--	6.2	IEC 754-2
电导率	μs/cm	7.2	IEC 754-2
毒性指数 NES	--	1.5	NES 713
热空气老化试验 A	100±2℃×240h		GB 2951
拉伸强度变化率	%	+9	
断裂伸长率变化率	%	-8	
热空气老化试验 B	110±2℃×168h		
拉伸强度变化率	%	+5	
断裂伸长率变化率	%	-10	
人工气候老化	720h		UL1581
拉伸强度变化率	%	+2.5	
断裂伸长率变化率	%	-10.5	

*典型值仅供参考，不作为产品标准。



加工工艺

本产品在合理的加工条件下，使用挤管式或挤压式模具挤出均可获得良好的外观和性能。建议使用长径比为 18~25、压缩比小于 3:1 的螺杆进行加工，最高温度不宜超过 175℃。具体加工细节可联系本公司。推荐工艺温度参数如下：

加料段	压缩段	计量段	模头
130℃-140℃	140℃-150℃	150℃-160℃	150℃

外观

可自由流动的圆柱形粒子，不属于危险品。

包装储存

25 kg 纸塑复合袋，每托盘为 500 kg。本产品应存放在清洁、阴凉、干燥、通风之处，注意防潮、防晒。