



XEFW 1250E

125℃辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料

产品简介

XEFW 1250E 是环保、无卤素、低发烟量、阻燃、辐照交联型、低腐蚀性和低毒性的聚烯烃绝缘料，推荐用于通用中、低压电缆，尤其推荐用于 FT2 阻燃要求 UL3271、3171、3266 等电器安装线。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料（谨慎加入黑色母粒，以防表面析出）。该材料具有优异的物理机械性能及良好的阻燃性能，加工性能优良。

典型性能

性 能	单 位	典 型 值	测 试 方 法
密度	g/cm ³	1.38	GB 1033
原始拉伸强度	Mpa	14.7	GB/T 1040
原始断裂伸长率	%	320	GB/T 1040
经 158℃×168h 老化			GB/T 2951
老化后拉伸强度变化率	%	+8	
老化后断裂伸长率变化率	%	-13	
热延伸 (200℃, 0.2Mpa)			GB/T 2951
负荷下最大伸长率	%	45	
冷却后永久变形	%	2	
冲击脆化温度 (-35℃)		通过	GB 5470
20℃ 体积电阻系数	Ω·m	2.6×10 ¹²	GB 1410
击穿电压	Mv/m	28	GB 1408
氧指数	%	32	GB 2406
烟密度	有焰	67	GB 8323
	无焰	148	
PH 值		5.9	IEC 754-2
电导率	μs/cm	6.7	IEC 754-2
毒性指数 (NES)		1.5	NES 713

*1、表中拉伸强度、断裂伸长率及老化性能为制成电线成品实测数据。

*2、表中数据是本公司产品的典型值，不作产品的标准考核值。

加工工艺

本产品在合理的加工条件下，使用挤管式或挤压式模具挤出均可获得良好的外观和性能。建议使用长径比为 18~25、压缩比小于 3:1 的螺杆进行加工。以下工艺温度可根据具体情况进行调整，建议挤塑时在保证线缆表面光洁的情况下尽量采用较高温度，以保证塑化良好。本产品最高加工温度应不超过 185℃。推荐辐照剂量为 15-17Mrad，具体加工细节可联系本公司。建议在保证料不粘连情况下 70-90℃左右烘干 2 小时，尽量超过 85℃。

推荐工艺温度参数如下：

加料段	压缩段	计量段	模头
140℃-155℃	160℃-165℃	165℃-165℃	160℃

光电缆材料专家

<http://www.jakechina.com>



包装储存

25 kg 纸塑复合袋，每托盘为 500 kg。本品为可自由流动的圆柱形粒子，不属于危险品，应存放在清洁、阴凉、干燥、通风之处，注意防潮、防晒。

注：线缆规格、结构、挤塑或辐照工艺等的差异会对性能有不同程度的影响。